

CHAPISCO BV ALVENARIA

Argamassa para chapiscar paredes

DESCRIÇÃO

A argamassa de *Chapisco BV Alvenaria* é indicada como ponte de aderência entre alvenaria (blocos de concreto, cerâmicos, sílico-calcários e tijolos) e a argamassa de revestimento. Uso interno e externo.

CLASSIFICAÇÃO/COMPOSIÇÃO

A argamassa de *Chapisco BV Alvenaria* apresenta resistência de aderência, aos 28 dias, maior que 0,30 MPa. Combina cimento Portland e agregados minerais com granulometria controlada.



MODO DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA NECESSÁRIA

Colher de pedreiro.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar estruturalmente íntegras, limpas e livres de sujeiras, engobe, óleo, eflorescência, tintas ou outras condições que possam prejudicar a aderência da argamassa.

Sempre umedeça previamente a base em:

- ❖ Condições ambientais extremas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%);
- ❖ Sobre substratos que apresentem alta porosidade;
- ❖ Blocos de concreto e cerâmicos com absorção total superior a 10% e 22%, respectivamente.

Aguarde a secagem da superfície da base para posterior aplicação da argamassa.

CHAPISCO BV ALVENARIA

Argamassa para chapiscar paredes

ATENÇÃO: A base deve estar fria ao tato (referência: temperatura da base inferior a 28°C) para aplicação da argamassa. A base de bloco silico-calcário deverá ser inicialmente pré-umedecida e estar seca ao tato, antes da aplicação da argamassa de *Chapisco BV Alvenaria*.

MISTURA

Em um recipiente limpo, protegido do sol, vento e chuva, adicione quantidade de água potável indicada na embalagem para cada saco de 20 kg da argamassa de *Chapisco BV Alvenaria*. A água deve estar isenta de qualquer tipo de resíduos, graxa, óleos, ou material particulado. O preparo pode ser feito por mistura manual ou mecânica. Misture até que se forme uma massa consistente, pastosa e sem grumos. O tempo de mistura pode variar em função do tipo de equipamento e quantidade de sacos e deve ser controlado pelo operador.

Não coloque mais água na mistura do que o indicado na sacaria.

O tempo máximo de utilização da argamassa de *Chapisco BV Alvenaria* é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura. Durante este período não deve ser adicionada água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação. Ultrapassado o tempo de 2 horas, descarte a argamassa.

APLICAÇÃO

Com o auxílio de uma colher de pedreiro, lance o *Chapisco BV Alvenaria* sobre a alvenaria em chapadas, a espessura não deve ser inferior a 2,0 mm e superior a 3,0 mm. Após a aplicação, a superfície da base deve estar totalmente preenchida de maneira uniforme e apresentar uma textura rugosa. É necessária a aspersão de água sobre o chapisco (cura) após duas horas da execução do serviço. Após a primeira cura, realize a aspersão de água de três a quatro vezes ao dia em um período de 48 horas.

CHAPISCO BV ALVENARIA

Argamassa para chapiscar paredes

Procedimentos necessários: em situações onde as condições ambientais, após aplicação da argamassa de *Chapisco BV Alvenaria*, apresentarem-se críticas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%) deve ser realizado aspersão de água sobre o chapisco (cura) em um intervalo de 2 horas, durante o período mínimo de 8 horas, após esse período o intervalo de 2 horas poderá ser aumentado e, a cura úmida deverá ser realizada até 48 horas da aplicação.

CURA

Em dias quentes (temperatura acima de 30°C), baixa umidade relativa do ar (abaixo de 40%), incidência de vento (acima de 20 km/h), vento constante ou em regiões de clima seco e quente, após a aplicação da argamassa, a mesma deverá ser curada através de aspersão de água em intervalos de 1 a 2 horas durante um período mínimo de 24 horas, ou seguir o procedimento descrito na NBR 7200.

RENDIMENTO

3 a 6 kg/m² (consumo pode variar em função da aplicação – espessura acabada). Não está considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

DESEMPENHO

Teste	Norma	Especificação
Determinação da resistência de aderência à tração (MPa)	NBR 13528	≥ 0,30 MPa

As especificações estão sujeitas à mudança sem notificação prévia. Os resultados indicados são típicos, porém refletem os procedimentos usados para os testes. O desempenho real irá depender dos métodos de instalação e das condições do local de trabalho.

PROPRIEDADES

Tempo mínimo de cura da argamassa Chapisco BV Alvenaria	48 horas
Tempo mínimo de espera para aplicação das argamassas de revestimento Bela Vista	3 dias

CHAPISCO BV ALVENARIA

Argamassa para chapiscar paredes

ARMAZENAMENTO

O *Chapisco BV Alvenaria* deve ser armazenado em local fresco, seco, protegido das intempéries, sobre estrado e no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 10 sacos de altura.

APRESENTAÇÃO

Saco plástico de 20 kg.

VALIDADE

O produto possui validade de 180 dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento e com o produto em suas embalagens originais e lacradas.

SEGURANÇA

- ✚ Transporte: A argamassa chapisco BV alvenaria não está enquadrado na portaria de transporte de produtos perigosos (Resolução ANTT no.420 de 12/02/2004)
- ✚ Manuseio: Utilize EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química. Evite contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele lavar com água e sabão em abundância. Em caso de algum tipo de irritação ou contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento médico. Em caso de ingestão, procure imediatamente atendimento médico.
- ✚ Fogo: Produto não inflamável e não explosivo.
- ✚ Toxicidade: Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

NBR 7200, NBR 13528

Atualização do boletim técnico em 5 de Fevereiro de 2025