

CHAPISCO BV ALVENARIA

Argamassa para chapiscar paredes

1- DESCRIÇÃO

A argamassa de **Chapisco BV Alvenaria** é indicada como ponte de aderência entre alvenaria (blocos de concreto, cerâmicos, sílico-calcários e tijolos) e a argamassa de revestimento. Uso interno e externo.

2- COMPOSIÇÃO

É composta por cimento, agregados minerais, polímeros e aditivos especiais.

3- INDICAÇÕES DE USO

- ❖ Áreas internas e externas;
- ❖ Ancoragem de revestimentos em alvenarias e tetos;
- ❖ Blocos de concreto, cerâmicos, sílico-calcário e tijolos.

4- NÃO INDICADO PARA

- ❖ Superfícies com tinta ou outro material;
- ❖ Superfícies que contenham qualquer tipo de desmoldante;
- ❖ Revestimentos de madeiras ou metais.

5- MODO DE USAR

5.1- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A APLICAÇÃO

- ❖ Colher de pedreiro;
- ❖ Misturador mecânico;
- ❖ Recipiente de mistura limpo.

5.2- PREPARO DA SUPERFÍCIE

- ❖ Preencha as falhas entre as juntas de assentamento;
- ❖ A alvenaria deve ter sido realizada há pelo menos 14 dias;
- ❖ As superfícies devem estar estruturalmente íntegras, limpas e livres de sujeiras, engobe, óleo, graxa, tinta ou outras condições que possam prejudicar a aderência;
- ❖ Sempre umedeça previamente a base em:
 - Condições ambientais extremas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%);
 - Sobre substratos que apresentem alta porosidade;
 - Blocos de concreto e cerâmicos com absorção total superior a 10% e 22%, respectivamente.

5.3- MISTURA

- ❖ Em um recipiente limpo adicione a quantidade de água potável descrita na etiqueta da embalagem para cada saco de 20 kg de **Chapisco BV Alvenaria**;
- ❖ O preparo pode ser feito por mistura manual ou mecânica;



CHAPISCO BV ALVENARIA

Argamassa para chapiscar paredes

- ❖ Misture até que se forme uma massa consistente, pastosa e sem grumos;
- ❖ O tempo de mistura pode variar em função do tipo de equipamento e quantidade de sacos e deve ser controlado pelo operador;
- ❖ Deixe a argamassa descansar por 15 minutos e misture novamente;
- ❖ Durante a aplicação, mexa a argamassa periodicamente para garantir uma consistência sempre macia;
- ❖ Não coloque mais água na mistura ao longo da aplicação;
- ❖ O tempo máximo de utilização do **Chapisco BV Alvenaria** é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura (este tempo poderá ser reduzido em função da variação de temperatura e umidade relativa do ar);
- ❖ Ultrapassado o tempo de 2 horas, a argamassa deverá ser descartada.

5.4- APLICAÇÃO

- ❖ Com o auxílio de uma colher de pedreiro, lance o **Chapisco BV Alvenaria** sobre a alvenaria em chapadas, a espessura não deve ser inferior a 2,0 mm e superior a 3,0 mm;
- ❖ Após a aplicação, a superfície da base deve estar totalmente preenchida de maneira uniforme e apresentar uma textura rugosa;
- ❖ É necessária a aspersão de água sobre o chapisco (cura) após duas horas da execução do serviço;
- ❖ Após a primeira cura, realize a aspersão de água de três a quatro vezes ao dia em um período de 48 horas;

ATENÇÃO

- ❖ Aguarde 48 h para aplicação do emboço;
- ❖ Revestir o chapisco em no máximo 14 dias;
- ❖ A base deve estar fria ao tato (referência: temperatura da base inferior a 28°C) para aplicação da argamassa;
- ❖ A base de bloco silico-calcário deverá ser inicialmente pré-umedecida e estar seca ao tato, antes da aplicação da argamassa de **Chapisco BV Alvenaria**.

IMPORTANTE

- ❖ Respeite a dosagem de água descrita na embalagem do produto;
- ❖ Não adicione água ou qualquer outro material ao produto já misturado;
- ❖ Não ultrapassar o período de utilização de 2 horas;
- ❖ Em situações em que as condições ambientais, após aplicação da argamassa de **Chapisco BV Alvenaria**, apresentarem-se críticas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%) deve ser realizado aspersão de água sobre o chapisco (cura) em um intervalo de 2 horas, durante o período mínimo de 8 horas, após esse período o intervalo de 2 horas poderá ser aumentado e, a cura úmida deverá ser realizada até 48 horas da aplicação.
- ❖ Evite a aplicação sobre as superfícies durante exposição direta ao sol pleno;
- ❖ Não aplique o produto se houver risco de chuva antes da aplicação;
- ❖ Após a primeira hora da aplicação, umedeça o chapisco aplicado borrifando água, para garantir a hidratação do cimento contido na argamassa.

CHAPISCO BV ALVENARIA

Argamassa para chapiscar paredes

- ❖ Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- ❖ Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica.

6- RENDIMENTO

- ❖ 3 a 6 kg/m² (consumo pode variar em função da aplicação – espessura acabada). Não está considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

7- DESEMPENHO

Parâmetro	Norma	Especificação
Determinação da resistência de aderência à tração (MPa)	NBR 13528	≥ 0,30 MPa

Tempo mínimo de cura da argamassa Chapisco BV Alvenaria	48 horas
Tempo mínimo de espera para aplicação das argamassas de revestimento Bela Vista	3 dias

- ❖ As especificações estão sujeitas à mudança sem notificação prévia;
- ❖ Os resultados indicados são típicos, porém refletem os procedimentos usados para os testes;
- ❖ O desempenho real irá depender dos métodos de instalação e das condições do local de trabalho.

8- ARMAZENAMENTO

- ❖ O **Chapisco BV Alvenaria** deve ser armazenado em local fresco, seco, protegido das intempéries, sobre estrado e no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 10 sacos de altura.

9- APRESENTAÇÃO

- ❖ Saco plástico de 20 kg.

10- VALIDADE

- ❖ O produto possui validade de 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento e com o produto em suas embalagens originais e lacradas.

11- SEGURANÇA

- ❖ Manuseio: Utilize EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química. Evite contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele lavar com água e sabão em abundância. Em caso de algum tipo de irritação ou contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procure atendimento médico. Em caso de ingestão, procure imediatamente atendimento médico.
- ❖ Fogo: Produto não inflamável e não explosivo.
- ❖ Toxicidade: Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.

CHAPISCO BV ALVENARIA

Argamassa para chapiscar paredes

Documento Revisado em 26 de março de 2026