

ARGAMASSA PARA CONTRAPISO

Regularização e nivelamento de pisos e lajes

1- DESCRIÇÃO

A argamassa para *Contrapiso Bela Vista* é uma argamassa indicada para regularização e nivelamento de pisos e lajes em áreas internas e externas.

2- CLASSIFICAÇÃO/COMPOSIÇÃO

A argamassa para *Contrapiso Bela Vista* apresenta resistência mínima a compressão, aos 28 dias, de 13 MPa. Combina cimento Portland e agregados minerais com granulometria controlada.

3- INDICAÇÕES DE USO

- ❖ Execução de contrapisos em áreas internas e externas;
- ❖ Tráfegos leves, em áreas residenciais e comerciais;
- ❖ Camadas de regularização;
- ❖ Bases de concreto simples ou armado;
- ❖ Espessuras de 20 a 50 mm.

4- NÃO INDICADO PARA

- ❖ Bases de madeira ou metal;
- ❖ Áreas com circulações de veículos;
- ❖ Finalidade decorativa;
- ❖ Qualquer outra aplicação que não esteja descrito neste boletim técnico.

5- MODO DE USAR

5.1- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO

- ❖ Colher de pedreiro;
- ❖ Desempenadeira ou régua metálica;
- ❖ Misturador mecânico;
- ❖ Recipiente de mistura limpo;
- ❖ Soquete e colher de pedreiro.

5.2- PREPARO DA SUPERFÍCIE

- ❖ As superfícies devem estar estruturalmente íntegras, limpas e livres de sujeiras, óleo, graxa, tinta, gesso ou outras condições que possam prejudicar a aderência;
- ❖ Estruturas de concreto devem ser lavadas e escovadas para garantir toda a remoção do desmoldante a fim de garantir uma aderência adequada;
- ❖ Conferir o nível desejado com o auxílio de mangueiras de nível e executar a marcação das taliscas, sempre respeitando a espessura recomendada.



ARGAMASSA PARA CONTRAPISO

Regularização e nivelamento de pisos e lajes

5.3- MISTURA

- ❖ Em um recipiente limpo, protegido do sol, vento e chuva, adicione quantidade de água potável indicada na embalagem para cada saco de 30 kg da argamassa para **Contrapiso Bela Vista**;
- ❖ Misturar até que se forme uma argamassa homogênea e sem grumos tipo “farofa”;
- ❖ Utilize um misturador mecânico, homogeneizando por 4 a 5 minutos;
- ❖ Não coloque mais água na mistura ao longo da aplicação;
- ❖ O tempo máximo de utilização da argamassa para **Contrapiso Bela Vista** é de 2 horas, contadas a partir do início da mistura;
- ❖ . Ultrapassado o tempo de 2 horas a argamassa deverá ser descartada.

5.4- APLICAÇÃO

- ❖ Com a base previamente limpa, aplique uma nata de cimento sobre a superfície a ser regularizada e espalhe com um escovão ou uma vassoura;
- ❖ O contrapiso deverá ser aplicado com a nata de cimento ainda no estado fresco, para que se crie uma ponte de aderência entre o contrapiso e a base;
- ❖ Aplique o contrapiso e compacte com soquete para obter uma camada bem compactada;
- ❖ A argamassa para **Contrapiso Bela Vista** deve ser aplicada em camadas com espessura mínima de 2,0 cm e máxima de 4,0 cm;
- ❖ Para espessura superior a 4,0 cm, execute o contrapiso em camadas respeitando os limites de inferiores e superiores de espessura;
- ❖ Para as aplicações superiores a 4,0 cm, a primeira camada não deve ultrapassar 4,0 cm e as camadas subsequentes devem ser feitas na condição úmido sobre úmido;
- ❖ Aguarde o tempo de puxamento da camada anterior, em seguida, compacte a argamassa de maneira uniforme com um soquete apropriado;
- ❖ Após a compactação, utilize uma régua de alumínio para sarrafear a argamassa utilizando as taliscas como apoio e referência de nível;
- ❖ Para um melhor acabamento liso, utilize uma desempenadeira de madeira ou alumínio.

ATENÇÃO

- ❖ O excesso de água na mistura ou acabamento pode gerar fissuras no contrapiso;
- ❖ Em dias com sol direto sobre o produto, molhe constantemente o contrapiso para evitar a formação de fissuras causadas por retração;
- ❖ Em caso de forte incidência de sol e vento, é recomendado que realize cura úmida por um período de até 3 dias;
- ❖ Aguarde pelo menos 14 dias para assentamento do acabamento.

ARGAMASSA PARA CONTRAPISO

Regularização e nivelamento de pisos e lajes

IMPORTANTE

- ❖ Respeite a dosagem de água descrita na embalagem do produto;
- ❖ Não adicione água ou qualquer outro material ao produto já misturado;
- ❖ Recomenda-se que a execução seja feita com temperatura ambiente entre 10°C e 30°C;
- ❖ Em áreas molhadas com previsão de ralo para escoamento de água, é necessário prever caimento mínimo de 1%;
- ❖ Não ultrapasse o período de utilização de 2 horas;
- ❖ Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- ❖ Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica.

6- RENDIMENTO

- ❖ Para cada cm de espessura = 18 a 20 Kg/m²;
- ❖ O consumo pode variar em função da aplicação.

LIBERAÇÃO PARA O TRÁFEGO

- ❖ Liberação para tráfego leve de pessoas: 3 dias
- ❖ Liberação para tráfego intenso de pessoas: 28 dias
- ❖ Liberação para assentamento do piso: 14 dias

7- DESEMPENHO

- ❖ A argamassa para **Contrapiso Bela Vista** atinge resistência mínima de 13 MPa aos 28 dias.

8- ARMAZENAMENTO

- ❖ A argamassa para **Contrapiso Bela Vista** deve ser armazenada em local fresco, seco, protegido das intempéries, sobre estrado e no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

9- APRESENTAÇÃO

- ❖ Saco plástico reciclado de 30 kg.

10- VALIDADE

- ❖ O produto possui validade de 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento e com o produto em suas embalagens originais e lacradas.

11- SEGURANÇA

- ❖ Manuseio: Utilize EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química. Evite contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos depois do trabalho.
- ❖ Fogo: Produto não inflamável e não explosivo.

ARGAMASSA PARA CONTRAPISO

Regularização e nivelamento de pisos e lajes

⚠ Toxicidade: Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.



Documento Revisado em 24 de fevereiro de 2026