

Micro Elastic

Micro revestimento elastomérico

1- DESCRIÇÃO

Micro Elastic é um micro revestimento elastomérico hidrorrepelente, com alto poder de cobertura e excelente resistência. Indicado para pintura de paredes já texturizadas, é ideal para quem deseja mudar a cor sem alterar a textura original ou revitalizar superfícies desgastadas que necessitam de uma nova pintura.

2- CLASSIFICAÇÃO/COMPOSIÇÃO

A base de emulsão acrílica, polímeros elastoméricos, cargas minerais inertes, aditivos funcionais, agentes microbicidas, pigmentos e água.

3- INDICAÇÃO DE USO

- ❖ Uso Interno e externo;
- ❖ Fachadas;
- ❖ Aplicação em argamassa de emboço desempenado;
- ❖ Parede de concreto maciça;
- ❖ Revitalização de texturas antigas e desgastadas.

4- NÃO INDICADO PARA

- ❖ Qualquer superfície que não esteja isenta de sujeira, óleo, desmoldante ou qualquer material que comprometa a aderência da textura.

5- MODO DE USAR

5.1- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO

- ❖ Rolo de lã de carneiro, pincel ou trincha;
- ❖ Misturador mecânico;
- ❖ Recipiente para mistura limpo;

5.2- PREPARO DA SUPERFÍCIE

- ❖ As superfícies devem estar estruturalmente íntegras, limpas e livres de sujeiras, óleos, graxas, tinta, gesso ou outros materiais que possam prejudicar a aderência, demais itens conforme na NBR 13.245;
- ❖ Antes da aplicação, verifique os itens abaixo:

Tipo de superfície	Tratamento
Reboco novo	Aguarde a secagem e cura de no mínimo 28 dias.
Partes mofadas	Lave com solução de água sanitária, enxague e aguarde a secagem.
Manchas de gordura	Lave com água e detergente, enxague e aguarde a secagem.
Imperfeições profundas	Corrija com argamassa de revestimento externo Bela Vista. Em caso de trincas ou fissuras, trate as patologias seguindo as recomendações do departamento técnico Bela Vista.

Micro Elastic

Micro revestimento elastomérico

5.3- MISTURA/DILUIÇÃO

- ❖ O **Micro Elastic** deve ser diluído de 10 – 20% de água potável sobre o peso da textura;
- ❖ Em um recipiente limpo, adicione aos poucos a água e com auxílio de um misturador mecânico ou espátula de aço inox misture até obter uma mistura homogênea e sem grumos;
- ❖ Mantenha sempre o percentual de água indicado para evitar diferença de tonalidades e acabamentos.

5.4- APLICAÇÃO

- ❖ Aplicar com rolo de lã de carneiro, pincel ou trincha, uma demão de **Micro Elastic**, e deixar secar no mínimo 4 horas para aplicação da segunda demão;
- ❖ Aplicar a segunda demão na condição da primeira demão estiver totalmente seca;
- ❖ Em casos particulares, ou cor utilizada, poderá ser necessária aplicação de 3 ou 4 demãos;
- ❖ Cada demão a ser aplicada, deverá ser aplicada com a demão anterior totalmente seca.

IMPORTANTE

- ❖ Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado;
- ❖ Secagem ao toque 30 minutos 4 horas entre demãos e 72 horas para cura final;
- ❖ Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície;
- ❖ Para maior durabilidade e evitar as marcas de sujidade é necessário o uso de calhas, rufos, pingadeiras e rodapés;
- ❖ Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- ❖ Utilize mão de obra qualificada.

6- RENDIMENTO

- ❖ Aproximadamente 0,350 – 0,500 Kg/m², conforme desenho (acabamento) desejado.

7- DESEMPENHO

DADOS TÉCNICOS			
REQUISITO	NORMA TÉCNICA	CRITÉRIO	RESULTADO
DENSIDADE RELATIVA	NBR 15382	-	1,45 - 1,55 g/cm ³
pH	ASTM E70	-	8,00 - 10,00
TEOR DE SÓLIDOS	NBR 15315	N.A	N.A

Micro Elastic

Micro revestimento elastomérico

8-ARMAZENAMENTO

- ◆ Deve ser armazenado em local fresco, seco, protegido das intempéries, sobre pallets. Empilhamento máximo 2 unidades.

9- APRESENTAÇÃO

- ◆ Barrica de 18 litros;
- ◆ Cores: Consulte o catálogo de cores Bela Vista

10- VALIDADE

- ◆ O produto possui validade de 06 meses a partir da data de fabricação, se respeitadas as condições de armazenamento e com o produto em suas embalagens originais e lacradas.

11- SEGURANÇA

- ◆ Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor;
- ◆ Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo;
- ◆ Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada;
- ◆ Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem;
- ◆ Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança;
- ◆ Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante;
- ◆ Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico.

FDS. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.

Documento Revisado em 31 de março de 2026